

水性调色机用色浆-T 系列

青金黄 Y2154-TA

调色机用色浆产品性能参数表

产品	C.I.NO. 颜料索引号	密度	耐光性		耐候性		耐化学性		洗涤剂	建议使用范围
			深色	1/25 IS D	深色	1/25 IS D	酸	碱		
中黄 2074-T	P.Y.74	1.1	7	6~7	4	3~4	5	4~5	5	内墙,深色外墙
青金黄 2154-TA	P.Y.154	1.16	8	8	5	4~5	5	5	5	内外墙
金黄 2110-TA	P.Y.110	1.16	8	7~8	5	4~5	5	5	5	内外墙
铁黄 2042-TA	P.Y.42	1.62	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
鲜橙 3073-T	P.O.73	1.11	8	7~8	5	4~5	5	5	5	内外墙
大红 4112-T	P.R.112	1.12	7	6~7	4	3	5	4	5	内墙,深色外墙
铁红 4101-TA	P.R.101	1.6	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
深铁红 4102	P.R.102	1.32	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
正红 4254-T	P.R.254	1.13	8	7~8	5	4~5	5	5	5	内外墙
紫红 4019-TA	P.V.19	1.14	8	7~8	5	4~5	5	5	5	内外墙
永固紫 5023-T	P.V.23	1.1	7~8	7	5	4	5	5	5	内外墙
宝蓝 6150-T	P.B.15	1.1	7~8	7	5	4	5	5	5	内外墙
青蓝 6153-T	P.B.15:3	1.12	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
绿 7007-T	P.G.7	1.14	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
黑 9007-T	P.BK.7	1.1	8	8	5	5	5	5	5	内外墙
白 1008-T	P.W.8	1.97	8	8	5	5	5	5	5	内外墙