#### 产品详情

| 牌号 | 日出            | 产商/产地 | 上海           |
|----|---------------|-------|--------------|
| 含≥ | 49.0~51.0 (%) | 粘度    | 200~1000 (S) |

## ● 产品简介

本品系利用技术,精选上的特殊功能材料,为使用在建筑内外墙和屋面的弹性涂料而设计的自交联型纯丙烯乳液。以该乳液为料的乳胶漆,具有良的抗张性和的装饰保护功能,其漆膜具有很好的弹性和良的伸长率,能适应砂浆层裂纹的运动,使涂层免于破裂或起皱。该乳液能够自交联,具有良的抗沾污性和附着力。

## ● 应用特点

本品体系为纯丙烯酯,因此以此乳液配制的涂料具有很强的抗紫外线性能、越低候性、的柔韧性,能抵抗开裂和起皱;具有抗沾污性,能保持洁净的外观,涂料的弹性可在广泛温度范围内控制已有的和即将发生的裂缝,且透气性好,可防止潮气在墙体和屋面内的积累;具有良好的抗碱性能,可保护层,对各种各样的材具有很好的附着力。可制成各种稠度的厚、薄涂料,具有很好的流变性,适应喷、刷、滚、胶辊涂法施工。

### ● 典型特性

| 序号 | 项 目         | 指 标         | 检测方法     |
|----|-------------|-------------|----------|
| 1  | 外观          | 乳白液体        | 目测       |
| 2  | 固体含,%       | 49. 0-51. 0 | GB/T1725 |
| 3  | 粘度,(23℃±1℃) | 200-1000    | GB/T2794 |
| 4  | PH 值        | 7.09.0      | 企标准      |
| 5  | 玻璃化温度,℃     | -23         | 计算值      |
| 6  | 低成膜温度,℃     | 0           | GB/T9267 |

•

## ● 贮存要求

本品应保存在通风干燥的室内,防止阳光直接照射,在5℃-35℃运输和贮存,有效贮存期自包装之日起为一年。

# 包装

包装为 50Kg 塑料桶或 200Kg 铁桶。