

基本参数

产地

广东

产品规格

25KG

类型

UV 净味促进剂

质量等级

其他

主要用途

UV 塑胶涂料、纸上光、木器涂料、油墨等干燥速度促进剂

执行质量标准

国标

有效物质含量

99%以上

CAS

其他

品牌

协宇

型号

205P

详细说明

205P UV 净味促进剂

品名：反应性三官能基亚克力胺基单体。

规格：

有效成份： 99%以上

液 态： BP \geq 150 $^{\circ}$ C

粘 度： 150—300cps

色 相(APHA)： \geq 250

使用方法：

为防止空气中的氧对其产生影响，使用时须在搅拌的**阶段加入，低速常温搅拌，转速大约 1200 转，时间不超过 10 分钟

特性用途：

1. 全部采用进口原材料合成的 UV 干燥促进剂,减少光引发剂用量,加快固化速度,防止粘尘。添加量与光引发剂用量等量 (约 3%-4%), 要求超快速固化时, 添加量可放大到 10%。
2. 气味非常低, 适合于环保要求高的 UV 涂料及油墨。
3. 反应性单体参与反应, 降低氧阻聚从而大大提高干速。
4. 比普通叔胺促进剂更好的热稳定性, 抗红变性, UV 成品可长时间存放而不影响光泽。
5. 有一定阻燃作用, 非常好的稀释性,帮助流平, 减少流平剂用量。

应用范围：

1. UV 塑胶涂料、纸上光、木器涂料、油墨等干燥速度促进剂。
2. UV 粘著促进剂。
3. 阻燃剂。