

基本参数

包装规格	20Kg/桶	颜色	白色 (可调色)	阻燃性	A1级
防霉性	0级	产地	广州	品牌	亮豹
型号	无机阻燃防霉涂料				

【产品信息】

品 牌：亮豹

型 号：无机阻燃防霉水漆

颜 色：可调色 (跟进客户需求)

包装规格：20Kg/桶

漆膜厚度：70μm

理论用量：0.25~0.35Kg/m²

光 泽 度：哑光

施工方法：喷涂/滚涂/刷涂

执行标准：GB/T 8624-2012、GB/T 50222-2017、JG/T26-2002、GB 18582-2008

干燥时间：表干≤2h，实干≤24h (温度 25℃，相对湿度≤85%)

【成 分】

由纳米二氧化硅分散液聚合不超过 5%的有机树脂制成纳米复合树脂，加入填料、颜料等辅料制成无机涂料。

【别名】

无机内墙涂料，无机阻燃涂料，无机防霉涂料，无机耐候涂料，无机抗菌涂料，无机建筑涂料，水性无机涂料，灰色无机涂料，白色无机涂料，黑土地无机涂料，木材阻燃涂料，透明阻燃涂料等。

【使用范围】

混凝土、腻子、木材、金属等基材表面。

【应用场景】

轨道交通系统（地铁、高铁、轻轨）、交通枢纽（机场、汽车站）、医院、学校、商业空间、酒店、超级市场、图书馆、博物馆、地下人防、商业住宅（顶棚及公共区域）、养老院、幼儿园等场所

【产品特点】

- ◇ A1 级阻燃
- ◇ 0 级防霉

- ◇ 耐候性好
- ◇ 防潮、不长藻
- ◇ 水性环保，零甲醛、VOC 含量趋于 0，适合化学过敏体质
- ◇ 底面合一，施工简便
- ◇ 耐酸碱
- ◇ 高附着（与乳胶漆相比漆膜硬度高）
- ◇ 友好运输，对环境友好

技术参数表

环 保 性					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	检验依据
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / (g/L)		≤120	10.4	GB 1858-2008
2	苯+甲苯+乙苯+二甲苯/ (mg/kg)		≤300	未检出	GB 1858-2008
3	游离甲醛/ (mg/kg)		≤100	未检出	GB 1858-2008
4	可溶性重金属/ (mg/kg)	铅 Pb	≤90	未检出	GB 1858-2008
		镉 Cd	≤75	未检出	

		铬 Cr	≤60	未检出	
		Hg	≤60	未检出	
燃烧性能					
5		燃烧性能	A 级	A 级	GB 8624-2012
防霉性能					
6		防霉性能	0 级	0 级	GB/T 1741-2007

【施工方法】

施工流程：基础处理—》腻子层—》底漆层（可选择）—》腻子层—》面漆层

基础处理：对基础进行打磨处理，修补较大蜂窝麻面并清理表面浮灰；

腻子层：选用内墙腻子整体批刮 1~2 道（具体视基础平整度而定），待腻子干固后用砂纸进行打磨，并修复沙眼清理表面浮灰；

底漆层：开启后采用电动搅拌机搅拌均匀，用滚筒或无气喷涂机进行施涂作业，涂刷时注意不要流挂、漏喷等，均匀涂刷 1 道；

面漆：待底漆固化后进行面漆作业，面漆开启后加入 10~15%清水稀释并搅拌至均匀，采用滚筒或无气喷涂进行施涂作业，均匀涂刷两道，两道间隔 6~8 小时。

【注意事项】

1. 产品应储存在阴凉干燥处，防止日光直接照射、雨淋，避免碰撞；
2. 施工时应佩戴好护目镜、手套、口罩等，如渐入眼中用清水冲洗并及时就医；
3. 施工完毕后应及时用清水清洗施工工具；
4. 若对本产品有任何疑问，请与本公司技术服务部门联系。