

佛山市先策树脂有限公司

XC9858A 净味树脂

类型: XC9858A 为净味树脂

特性: 用于 PU 哑光面漆,快干、高硬度、超强的溶剂释放性、极低的气味残留

范围: 高档净味 PU 哑光面漆、底漆

规格: 外观色数: $\leq 2\#$ (Fe-Co 比色)

粘度: 40000-60000mpa.s/25℃

酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$

固含: $70 \pm 1.5\%$

OH 值: $130 \pm 10\text{mgKOH/g}(100\%)$

溶剂:二甲苯、丁酯

使用说明: XC9858A 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相容性良好,在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

储存方法: 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30℃ 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开存放。

包装: 200Kg 铁桶装

保质期: 室温 30℃ 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品,用户有责任进行充分的检测和测试,以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层

电话: 0757-82782882

传真: 0757-82782886