

**包膜中铬黄1050**

执行标准: GB/T 3184-2008

颜料索引号: C.I.Pigment Yellow34

使用范围: [●涂料油漆 ●塑胶色母粒 ●热熔涂料]

经包膜处理后的中铬黄具有极强的耐光性，耐酸碱性:耐迁移性优良，耐热性突出，具有高着色力、高分散性的特点。

产品特点:

项目	指标
原色	
冲淡色	
相对着色力,% $\geq$	97
105°C挥发物(% $m/m$ ) $\leq$	1
水溶物,% $\leq$	1
水萃取液酸碱度, $ml\leq$	20
水悬浮液PH值	5 ~ 8
吸油量, $g/100g\leq$	22
筛余物( $45\mu m$ ), % $(m/m)\leq$	0.5
易分散程度, $\mu m\leq$	25
耐热性°C	240 ~ 280
耐光性,级 $\geq$	5
总铅含量,% $(m/m)\geq$	50
铬酸铅含量, % $(m/m)\geq$	90