

二液型 PU 树脂涂层专用架桥剂 HX1208/架桥促进 HX800F

一、用途：HX1208/HX800F 是二液型 PU 树脂涂层专用架桥剂和架桥促进剂，架桥程度高，牢度好,抗水压高.

二、物性：

	HX1208	HX800F
外观	透明粘稠液体	透明微黄液体
固含量（105℃×3h）/%	≥58	18±2%
粘度（30℃）/mp.s	150-500	
游离甲醛 重量百分比	≤1.0	

三、参考配方：两液型 PU 树脂（固含量 45%）

HX12028 5

HX800F 2

二液型 PU 树脂与 HX1208/HX800F 的架桥反应在加热条件进行，架桥温度条件为 150℃×2 分钟。

四、储存与包装

1. 应储存在阴凉通风干燥处，远离火源，防止雨淋受潮
2. 室温（0-40℃）储存条件下，保质期六个月
3. HX1208 为塑桶包装，净重 25 公斤；HX800F 为塑料桶包装，净重 20 公斤