



附着增韧剂 EDL-6166 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0244

发行: 伊德尔 2019/2

化学组成

危化品

改性聚氨酯树脂

主要物理数据

有效成份	29-31%	密度	0.9640±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外观	无色至淡黄透明液体	折光率	1.4152±0.0050 (25°C)
粘度	4000-6000 (mpa·s, 25°C)		

作用与特性

- ◆ 增加对PET、PVC、TPU、EVA、PC等各种塑胶和玻璃底材的附着力;
- ◆ 增加涂膜的韧性和抗低温开裂性;
- ◆ 干燥速度快;
- ◆ 和各种树脂体系相容性良好;
- ◆ 可用于单组份、PU、UV、烤漆或印刷油墨中;

适用体系

聚丙烯酸树脂、聚酯、环氧、氨基等各种涂料/油墨体系

添加量与使用方法

参考用量: 对溶剂型涂料/油墨全量的2.0~10.0%, 加入树脂中并请搅拌均匀

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 1 年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com