

CB/W02水性醇酸改性丙烯酸面漆

轻度到中度腐蚀环境下金属表面涂料

水性工业漆-丙烯酸-丙烯酸



产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 CB/W02水性醇酸改性丙烯酸面漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 红、黄、蓝、白、黑、清漆等
5. 理论耗量 6-8平方米/公斤
6. 推荐用途 轻度到中度腐蚀环境下金属表面的装饰与保护
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (5-35℃)
9. 配套推荐 与水性丙烯酸防锈底漆、水性环氧酯底漆配套使用



商品特性

可常温自干也可高温烘干，施工方便

- ++ 优异的耐水性能
- ++ 防腐效果优异
- ++ 干燥速度快
- ++ 附着力好

提示：不宜带铁施工

商品颜色

COLOR



涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①
表面处理：涂漆前将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②
涂装底漆：建议先用配套底漆，底漆充分干燥后，再进行面漆施工。干燥后再涂第二道面漆。

施工步骤建议③
配比面漆：水性漆应加水稀释搅拌均匀，以免过于稠厚，影响涂装效果。

施工步骤建议④
涂装面漆：经漆膜干燥后，将漆膜第一道面漆，用高压水枪清洗掉膜10分钟后，再进行第二道面漆施工。

施工步骤建议⑤
漆膜养护：漆膜涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。



施工流程

- 1. 增加防腐、防锈、防腐施工，涂漆(1)的涂层在涂漆前防腐、防锈、防腐施工。
- 2. 干燥后，涂漆(2)的涂层在涂漆前防腐、防锈、防腐施工。
- 3. 涂漆(3)的涂层在涂漆前防腐、防锈、防腐施工。

涂装注意事项

- 1. 涂装前应将工件表面清理干净，并涂防锈底漆。
- 2. 涂装时气温应在5℃以上，相对湿度应在85%以下。
- 3. 涂装时应在通风处进行，避免中毒。


公司简介



资质证书



长江漆——经典工程



品牌承诺

BRAND PROMISE



发货说明

1. 本厂出厂产品，均经严格检验，质量合格。
2. 同一批次在1000箱以内时，请客户自提，运费自理。
3. 同一批次在1000箱以上时，运费由本厂承担，运费自理。

温馨提示

请客户在收货时仔细检查，如有质量问题，请及时与本公司联系。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

