

## 高耐候弹性固化剂 SP-103P

### 1. 概况

本产品是由我司自行研制的液体聚酯与脂肪族异氰酸酯聚合的高弹性高耐候预聚体固化剂。

### 2. 产品特性

- (1) 本品有很好柔韧性和弹性；
- (2) 具备较好的拉伸强度（与聚天门冬树脂搭配拉伸强度可达 18MPa）；
- (3) 超长的耐紫外线性能，同时具有优秀的耐酸、耐碱、耐盐雾等性能。

### 3. 用途

- (1) 与聚天门冬树脂搭配，可制作环保、弹性材料；
- (2) 用于改善聚氨酯涂料的柔韧性；
- (3) 用于制作高固体份胶粘剂；
- (4) 用防水、地坪面漆的制作。

### 4. 指标

| 外观     | 色号 (Fe-Co) | 相对密度 (30℃) | NCO 值(%)  | 固含 (%)<br>(120℃烘烤<br>2h) | 粘度 (25℃)<br>/mpa.s |
|--------|------------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 透明粘稠液体 | ≤1#        | 1.01±0.02  | 3.2 - 3.6 | ≥60                      | 100 - 300          |

### 6. 包装规格

铁桶包装：200KG/10KG

### 7. 储存时间

常温 9 个月

## 8. 注意事项

本产品属可燃物，要求远离火源，在阴凉、干燥、通风的环境中密封贮存，低于 10℃不能施工。贮存期为一年，保质期过后检测合格，仍可使用。

注：本说明书仅供参考之用，不作任何保证之用。鉴于固化剂功能的局限性及用户要求的多样性，使用时请严格试验本产品的适应性及最终产品的稳定性。