



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路飞扬科技创
新园 A 栋 913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RA2250A

- 1、归类: 羟基丙烯酸树脂
- 2、特征: 快干、高硬度、银排好、耐化性、耐候性好
- 3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 1	铁钴比色计
固含量	50±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	3-6 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	7000-13000cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
密度	0.98-1.02g/cm ³ /25℃	涂料比重杯
羟基值	66 (100%)	理论值
溶剂	BAC	

- 4、用途: 塑胶、金属 PU 涂料, PU 底漆。
- 5、溶剂稀释性: 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释,使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。
- 6、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。