



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司  
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创新园A栋913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

## RA3160

**1、归类:** 热固型丙烯酸树脂

**2、特征:** RA3160 是热固型丙烯酸树脂, 可与氨基树脂交联, 制高温烤漆。

其光泽高、硬度高、通用性广, 可做光油、银漆等, 银粉排列好、金属感强。

**3、指标**

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	60±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	8-12mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	5000-9000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 1	铁钴比色计
溶剂	XYL/NBA	

**4、用途:** 家电、通用工业漆、自行车烤漆等各类氨基烤漆

**5、溶剂稀释性:** 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释, 使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

**6、包装及储藏:** 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

**敬请注意:** 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。