



南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司  
 深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司  
 工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号  
 公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创  
 新园A栋913  
 工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128  
 公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

## RL-1104

**1、归类:** 高透明 3D 打印光敏树脂

**2、特征:** LCD 型 3D 打印光敏树脂, 透光好, 光泽好, 韧性强, 高精度, 不易翘边, 无气泡, 流动性好。

**3、指标**

项 目	标 准	检 测 方 法
外观	无色	目测
有效成分	100%	理论值
粘度	300-700 cps/25°C	NDJ-1 旋转粘度计
粘度	1.12-1.16g/cm <sup>3</sup> /25°C	涂料比重杯
临界曝光率	5-10mJ/cm <sup>2</sup>	405nm 固化箱
Dp	120-200 μ m	千分尺

**4、用途:** 广泛应用于各种模型、手板、玩具、零部件的打印。

**5、包装及储藏:** 1kg、0.5kg; 室温下遮光密封保存。

**6、注意事项:** 料槽中剩余的树脂不宜长时间暴露空气中; 已在打印机上使用过的树脂不要倒回未用过的新树脂中; 置于小孩接触不到的地方, 以免误食。

**敬请注意:** 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。