



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创新园A栋913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RP3906

1、归类: 特殊改性聚酯树脂

2、特征: 对 PC、PPS、PA、PET、铁、不锈钢、镁合金、铝合金等多种塑胶、五金有优异的附着力和耐水煮性。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄粘稠液	目测
固含量	40±2%	150℃烘烤 1 小时
酸值	<2 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	2000-4500cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
羟值	10	供应状态

4、用途: 适合做 3C 产品的模内注塑、压铸成型、双色注塑的手机外壳、笔电机壳、各种塑胶和五金结合体系、五金、合金体系机壳等的 PU 双组分底漆、Primer 处理剂、遮盖底漆、中涂打磨层、中涂色漆、包括三涂三烤、五涂五烤工艺等的底漆、中漆部分，上面可罩 PU、UV，不影响层间附着力，RCA 耐磨和震动耐磨都相当好。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存，一年。该产品储存一段时间后，包装桶底部会有少量沉淀物析出，是产品固有的特性，不影响性能。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品的适用性。