



技术参数表

有机中黄

产品特性:

鲜艳的黄色粉末，有较强的着色力、遮盖力，容易分散。是中铬黄的环保替代品种。

质量控制指标:

测试项目	控制指标	测试依据标准
色光(与标准比)	近似~微	GB/T 1864-2012
着色力(与标准比, %)	95-105%	GB/T 5211.19-1988
水分(%)	<1.5	GB/T 5211.3-1985
水溶盐(%)	<1.5	GB/T 5211.1-2003
吸油量(ml/100g)	≤20	GB/T 5211.15-2014
细度(80 目筛, %)	<5	HG/T 3852-2006(干筛法)
pH	6-7	GB/T 5211.13-1986

性能指标: *耐光是 1-8 级 (8 级最好), 其他是 1-5 级 (5 级最好)

耐热	:	140°C
耐光	:	6-7
耐酸	:	5
耐碱	:	5
耐水	:	5
耐油	:	3

应有范围:

推荐用于工业漆、水性涂料以及文教用品