

360 自然彩墙面漆产品介绍

三棵树 360 自然彩墙面漆是一款打造家居色彩美学体验的内墙乳胶漆。产品精选优质净味乳液和颜填料，采用先进工艺精制而成，无人为添加甲醛、苯及其他挥发性有机化合物(VOC)，呈现高效净味的表现，为您营造健康环保的家居环境。产品用于专业调色服务，不仅调色范围广，而且色彩纯正均匀、饱满持久，让您随心所欲打造靓丽的家居环境。产品通过了美国绿色卫士(UL GREENGUARD)金级认证和法国室内空气环境检测 A+认证，符合更严苛的健康+水性涂料标准，给家更好地呵护。

应用范围

广泛应用于别墅、酒店、医院、学校、写字楼和家居的内墙装饰和保护。

产品性质

水、颜填料、乳液、助剂。

产品特性

健康多重把关，给家更好的呵护

R 三棵树健康+ 水性涂料标准

R 美国绿色卫士(UL GREENGUARD) 金级认证

R 法国室内空气环境检测 A+认证

R 中国环境标志产品认证

R 高效净味

R 无添加

功能出众，更优异的墙面表现

R 专业调色 为您打造专属的家居色彩美学体验

R 绚彩技术 更出色的展色性和稳定性，色彩持

久亮丽	
多效合一，更优质的墙面效果	
R 强耐擦洗	R 高遮盖力
R 强效抗碱	R 手感顺滑
R 加倍防霉	R 更易施工

施工程序

施工说明：表面必须清洁，干燥、中性、平实、无浮灰，无油渍和杂物，漏水部位必须防水处理，涂漆前表面进行打磨平整处理，确保预涂基材表面湿度 $<10\%$ ，pH 值 <10 。漆面效果取决于基层平整度。 < span="" >

施工条件：墙面温度 $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$ ，通风条件良好。

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

稀释比例：使用清水稀释，建议稀释比例不超过 20%(重量比)。颜色为深色或艳色时，建议稀释比例在 5%以内或不稀释，并适当增加涂刷遍数，以达到更好的装饰效果。

理论耗漆量：12-14 m^2/L /单遍（漆膜以 30 微米计算，实际用量因基层的粗糙疏松程度不同而略有差异）。

重涂时间：表干 30-60 分钟，重涂间隔 2-3 小时（低温、高湿条件下，适度延长）。

保养时间：7 天/ $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，低温、高湿条件下，适度延长保养时间，以获得坚韧漆膜效果。在漆膜养护及日常使用过程中，如遇高湿度天气(如回南天、梅雨天等)，建议关闭门窗，进行除湿。

底材处理：

- 1、新墙：彻底清除表面灰尘、油渍和松散泥灰等，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。
- 2、重涂墙：建议彻底铲除原有漆膜和腻子层，清除表面灰尘等，批平打磨，清洁并彻底干燥，避免旧墙面遗留问题(如气味、霉斑等)影响施工效果。

*涂装前，应先对基层验收；合格后，方可进行涂装施工。

涂装体系：

为了保证墙面效果，建议搭配三棵树品牌底漆使用。

底材处理（三棵树系列基层处理产品）——底漆（净味底漆）一遍——面漆（健康+墙面漆）二遍

工具清洗：涂装完毕或涂装中途停顿后，请及时用清水清洗工具以延长使用寿命。此包装桶在洗净后可循环使用，包装废弃物可以循环再生方式回收利用。

注意事项

本品须密封保存于 0-40 °C 阴凉干爽处，避免暴晒。

生产日期、批号、保质期，详见标签。