

## 有氧浓缩原味五合一内墙漆

翠宝有氧浓缩原味五合一内墙漆，采用“有氧技术”，精选优质颜填料，采用全自动化工艺精制而成，气味清新自然。优质的配方使其漆膜细腻、柔韧性能优异，具有弥盖细微裂痕、超级耐擦洗、超强抗碱、加倍防霉、墙面持久亮丽五大功能。精选的 240 种翠宝纯净色

彩，帮助您随心营造纯净优雅空间，是家居及商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。

### ◆产品特点:

>> 超低气味\可弥盖细微裂痕\超级耐擦洗\超强抗碱抗碱防霉。

### ◆产品用途:

>> 适用于中档住宅、学校、医院、别墅和中级酒店等建筑的内墙豪华装饰，可用于水泥、石膏板及砖石等结构表面。

### ◆施工方法:

>> 辊涂\刷涂\无气喷涂

### ◆稀释:

>> 使用前应搅拌均匀。

>> 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 25% (体积比)的清水稀释(可根据施工手感酌情增减)。

>> 若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不多于 10% (体积比)的清水稀释。

### ◆干燥时间:

>> 7天/25°C;低温(不宜低于 5°C)适当延长,以获得理想的漆膜效果。

◆工具清洗:

>> 涂装中途停顿及涂装完毕后,请及时使用清水清洗所有器具。

◆施工温度:

>> 请不要在潮湿或寒冷的天气(气温低于 5°C,相对湿度大于 85%)情况下施工,

否则不能达到预期的涂装效果。

◆理论耗漆量:

>> 13- 14 平方米/升/单遍(干膜 30 微米计)。

>> 因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同,耗漆量也有所不同。

◆重涂时间:

(以干膜 30 微米, 25 -30°C 计)

>> 表干: 60 分钟

>> 硬干: 2 小时

>> 重涂:至少间隔 2 小时

◆基材处理:

表面处理	表面状态
新建墙面: 清除表面灰尘、油腻和松散泥灰, 如果有孔隙及时修补, 确保墙面清洁干燥和平整。	确保预涂基材表面湿度小于 10%, pH值小于10。
重涂墙面: 铲除旧墙面不牢固的漆膜, 清除表面灰尘粉化物和杂质, 批平打磨, 清洗并彻底干燥。	预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松散物质。

◆涂装方法:

涂装体系	施工方法
底漆	搭配使用翠宝有氧底漆1遍
面漆	翠宝有氧浓缩原味五合一内墙漆2遍

◆储存方法:

>> 密闭存于 0-35°C 阴凉干燥处。

◆安全事项:

>> 请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明, 以获得可靠和满意的涂装效果。

>> 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗, 确保施工区域有足够的通风条件。

>>如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具，如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

>>请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方，如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

>>当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

>>弃置涂料废物时应符合当地的环保标准(使用前请参阅产品安全技术说明书)。