



佛山市中拓化工有限公司

产品技术资料

RA2151C

类别：PE 底用树脂

应用特性：具有流平好，透明度高，打磨性好，丰满度好，适用于各种 PE 底用油漆，对基材的润湿性特别好，干后漆膜硬度高，可单独使用，在高湿度的环境里，不影响漆膜流平和透明性。

产品指标

外观：淡黄色透明粘稠液体
粘度：2200—3200mpa. s (25℃)
胶化时间：4—6min (25℃)
固含：75—80%
酸值：20—28mgKOH/g
色泽：≦4# (Fe-Co)

安全说明

- 1、健康危害：对眼、上呼吸道粘膜、皮肤有刺激和麻醉作用。
- 2、危险特性：遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
- 3、操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，建议操作人员配戴合格的劳保用品。

储存说明

应储存于阴凉、通风仓库内，防止阳光直晒，远离火源和热源，仓库内温度不宜超过 25℃，25℃ 以下储存保质期为三个月。包装要求密封，不可与空气接触，不宜大量或久存。仓库内所有电器设备必须使用防爆设备。

上述资料仅参考，由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，应视使用者具体情况做适当调整，本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权力。