

全能高效抗碱底漆（20 公斤）具有优异的封闭性及抗碱性，能有效地保护墙面漆免受墙体内部的化学物质的侵袭，其优异的渗透力和抗粉化能力，可使面漆更易涂刷，有助于提高面漆丰满度，使其达到最佳的涂刷效果。

特点：

- 1、强抗碱性，强封闭性；
- 2、强渗透力，强附着力；
- 3、耐化学腐蚀，能有效的保护外层漆膜免受水泥强烈的化学性破坏。

**施工方法：** 辊涂 刷涂 喷涂

**理论耗漆量**

- 12-13 平方米/升/单遍（干膜 30 微米计）；
- 不稀释可获得最佳的封闭效果，如需要可酌情添加小于 10%（体积比）的清水稀释；
- 使用前应搅拌均匀。

第一步↻	确保预涂基材表面湿度小于 10%、↻ PH 值小于 10。↻	预涂基材表面必须牢固、干燥、清 洁、平整和无松脱物质。↻
第二步↻	全能高效抗碱底漆 1-2 遍↻	↻

**重涂时间**（以干膜 30 微米，25~30℃计）

- 表干：30 分钟
- 硬干：2 小时
- 重涂：2 小时

**保养时间**

- 7 天/25℃：低温（不宜低于 5℃）适当延长，以获得理想漆膜效果。

**施工条件**

- 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于 5℃，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

**清洗**

- 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

**储存**

- 密闭存于 0-35℃阴凉干燥处。

**安全事项**

- 请务必于使用前仔细阅读产品包装标签中的施工说明书，以获得可靠的和满意的涂装效果。
- 在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗；如不慎沾染皮肤并引起次序的疼痛或刺激性感觉，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗

救助。

■ 请不要让儿童或宠物进入施工区域并将产品放置于他们接触不到的地方，如不慎沾染儿童，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

■ 为保证最佳涂装效果，有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域。更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，请按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的顺序来操作。