

## D-1900 水性环氧防锈底漆

### 产品简介:

---

本品是以水性环氧树脂为基料，添加高性能防锈颜料的水性防锈底漆。

### 产品特性:

---

- 1、优异的防腐蚀性能；
- 2、优良的耐油性、耐溶剂性及耐水性、耐盐雾性；
- 3、漆膜坚韧、附着力超强；
- 4、以水为分散介质，不燃不爆，安全环保。

### 产品用途:

---

本品可作为水性漆配套的钢结构高性能防锈底漆，能为建筑物的各种金属件、钢桩、钢铁支架、桥梁钢箱及其它大型钢结构提供长效的防锈、防腐保护。

### 产品数据:

---

颜色：白色

光泽：哑光

理论涂布率：6.0 m<sup>2</sup>/kg/遍（干膜厚度 50μm）

实际耗漆量会因底材表面结构、形状、施工环境及施工方法而有差异。

### **底材表面处理据：**

---

用适当的清洗剂去除油脂，喷砂除锈至 ISO Sa2.5 级，或动力工具除锈至 St3 级，粗糙度 40-70

磨平焊缝及尖锐边缘，保持表面干净。

### **施工指南：**

---

施工和干燥温度：5-40°C（指底材和环境温度）

相对湿度：80%以下

混合比例：主漆（D-1900）：固化剂（D-1900B）=3.3：1（重量比）；

边搅拌边加入固化剂搅拌均匀，加适量水稀释。

混合后可使用时间：4 小时（20°C）

熟化期：10 分钟

干燥时间（20℃）：表干≤30 分钟 实干≤24 小时

重涂时间（20℃）： 24 小时

施工方法：刷涂、辊涂或喷涂

