



## 690 聚酰胺蜡防沉浆

( 对应 6900 防沉浆 )

**组 成：** 聚酰胺蜡

**外 观：** 微黄色浆体

**有 效 份：** 20%

**溶 剂：** 芳烃类/醇类

**应用范围：** 聚氨酯涂料、光固化涂料、卷材涂料、环氧漆料

**推荐用量：** 总配方量 0.5-2.0% ( 使用前请先测试出最适当用量 )

**使用方法：**

1. 推荐使用预凝胶法，将蜡浆和溶剂预混合，制成预凝胶使用。
2. 预分散设备应使用高速分散机，请勿使用砂磨机等高剪切的设备。
3. 预分散温度一般宜在 20°C-40°C，时间为 30-40 分钟。

**特性与优点：**

良好的分散性和防沉、防流挂性，适用于木器涂料、金属漆。

**包 装：** 16KG 不回收铁桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：** 远离热源、火源，避光保存。

**注意事项：** 使用前请仔细评估，必须经测试后确定需求。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。