

# 真石漆

## 产品介绍

真石漆装饰效果酷似大理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。

## 适用范围

适用于室内外装修、工艺美术、城市雕塑以及其他任何的水泥光面、矽酸钙板面、PC板面、木板及各类纤维板面、旧瓷砖基面、马赛克面、旧涂料面等。

## 材料构成

- 特殊高分子合成树脂、其它高级添加助剂30~40%
- 天然大理石60~70%

## 产品优点

- 阻燃、防水、环保，耐气候性能、防龟裂性能好，可延长建筑物寿命。
- 防腐蚀、防风化、无毒性。
- 可塑性强，可随心所欲搭配出各种效果。
- 可大规模、迅速地营造新旧建筑墙体的装饰效果，以低成本即可达到欧式装饰格调。
- 再度翻新改造以及旧楼改造，简便易行，不需伤筋动骨，只需在旧基面上直接喷涂天然真石漆即可。

## 技术指标

- 容器中状态呈匀态，无结块；3次试验后无硬块、凝聚；干燥时间 $\leq 2h$ ；颜色及外观与样本相比无明显色差；骨料沉降率 $\leq 10\%$ ；耐水性96h，无裂纹、起泡、剥落；耐碱性96h，无裂纹、起泡、剥落，耐洗刷性，10次涂层无变化；人工加速耐候性500h，涂层无裂纹、起泡、剥落，粉化变色 $< 1$ 级，耐冻融循环性（5次循环），无裂纹、起泡、剥落；粘结强度：浸水后 $\geq 0.5Mpa$ 、标准状态 $\geq 0.7Mpa$
- 贮存：在5~40℃条件下贮存，防止冰冻或曝晒，贮存六个月。

## 施工说明

### 基层处理：

- 1、一比三水泥砂粉光并养生15天以上，粉光面须平坦但不可太光滑。
- 2、施工前水泥面或被涂物不得有青苔、没脂或其它污染物，有则须完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干燥。
- 3、涂有旧涂料，被涂物面必须试验或确认可附着，方可施工，否则必须铲除。

### 打底漆及封底处理

被污物均须打磨底漆及封底处理以防止有渗色，透湿污染石漆，底漆用量每遍需在 $0.3kg/m^2$ 以上，直到完全无渗色为止。

### 贴线条胶带

贴胶带可先贴直线，再贴横线，对有接头处，可钉上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头。

### 喷涂石漆

开始喷涂真石漆，喷涂厚度2~3mm，空气压力在6~8kg/m<sup>2</sup>。

### 研磨

在喷真石漆面漆前将真石漆表面有锐角之颗粒磨平约30%~50%，可增加碎石美感及减少锐利并被免灰尘积留。

### 全面喷涂罩面漆

待真石漆完全硬化24小时后，则可全面喷涂罩面漆。每平方面均需 $0.3kg$ 以上。

天然花岗石外观气派非凡，并可再列换喷涂不同花样色。

全面喷涂无缝、完全防水防酸雨侵蚀、防污染、清洗容易

造型花样、色彩、面积大小，装潢美术运用毫不受限制。

