

粉末树脂 CT7881A

性能参数

外观	清澈、透明
酸值	28-32
软化点	115°C
TG	65°C
黏度	3500-4500 mPa · s
固化温度	200 摄氏度

主要性能

流平好,综合性能优异。

应用范围

生产商信息

生产商	黄山金质丽科技有限公司
产品品牌	金博
产品型号	CT7881A
产地	安徽黄
商标	金博
单位	KG
保质期	24 个月

涂料应用参考配方

请咨询销售人员

联系方式

手机: 15088708523
邮箱: export@gqctech.com

欢迎加入金博树脂微信平台