

# 外墙工程漆

## 产品介绍

简介：改性丙烯酸外墙乳胶漆，具有良好的防霉性能及户外耐久性

用途：1、专门为普通外墙工程开发的高性价、经济型乳胶漆。

2、可满足大多数普通外墙装饰保护需要，如住宅、学校、

楼堂馆所、厂房、仓库等大型建筑物的涂装工程。

3、广泛用于混凝土、水泥砂浆及砖墙等外墙的装饰及保护。



## 产品优点

- 良好的耐碱及防霉性能，防止漆膜粉化。
- 与牢固表面附着力良好。
- 漆膜抗回粘性好，防尘效果好。
- 施工简单方便，性能及价格比优。
- 耐久性和耐沾污性具有良好的平衡。

## 产品性质

成分：改性丙烯酸乳胶漆

光泽：亚光

颜色：白色及多种标准颜色可供选择

耗漆量：理论值——6~8m<sup>2</sup>/遍/kg(干膜厚度30微米)实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度和粗糙及施工环境而有差异

干燥时间：表干：30分钟/25℃；重涂时间：2小时以上/25℃（干燥时间会随着环境温、湿度的不同而变化）

贮存：存放在0~35℃、阴凉、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，防止杂质引起涂料变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为12个月以上

## 推荐体系

部位	墙体处理	涂料名称	涂装道数	干膜厚度（微米/层）
墙体	请参阅（墙体处理）	水性外墙底漆主品	1	30
		外墙工程漆	2	30

## 墙体处理

新墙

新的水泥砂浆墙面冬季保养四周，夏季保养三周；

平整度较差的墙面，可以使用单组份外墙找平腻子或双组份外墙找平腻子进行找平，打磨平整并养护三天以上。

旧墙

若墙面出现粉化，可以用高压水枪去除粉化层，施工一道渗透型高附着力底漆或油性外墙封闭底漆，然后施工面漆；发霉墙面

先涂刷一遍防霉抗藻剂，24小时后用清水清洗，如有不平整的地方可刮涂一道单组份外墙面层腻子或双组份外墙面层腻子，打磨平整并养护三天以上，然后进行底漆和面漆的施工。

## 施工建议

工具：漆刷、辊筒、普通有气喷枪

稀释：使用清水稀释，稀释量5~10%，深色漆稀释0~10%（辊涂）

干膜厚度：30微米（每层）

施工条件：在5℃以上及相对湿度85%以下施工

清洗：所有的工具用完后，应立即用水清洗干净


## 施工指导

墙体处理

批刮一至两遍外墙腻子

施工一道白色水性抗碱封闭底漆或一道油性外墙封闭底漆

施工两遍高级外墙工程漆



## 注意事项

当墙面PH大于10时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙面PH小于10后方可施工。

使用前必须充分搅匀，按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。

本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染。

下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。

施工时做好必要的劳动防护。