

高级外墙工程漆

产品介绍

简介: 改性丙烯酸外墙乳胶漆, 具有良好的防霉性及户外耐久性

用途: 1、适合住宅、学校等大型建筑物的涂装工程
2、广泛用于混凝土、水泥砂浆及砖墙等外墙的装饰及保护

产品优点

- 良好的耐碱及防霉性能, 防止漆膜粉化。
- 与牢固表面附着力良好。
- 漆膜抗回粘性好, 防尘效果好。
- 施工简单方便, 性能价格比优异。
- 耐久性、耐沾污性、遮盖率优。

产品性质

成分: 改性丙烯酸乳胶漆

光泽: 亚光

颜色: 白色及多种标准颜色可供选择

耗漆量: 理论值-6~8m²/遍/kg (干膜厚度30微米) (实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬和粗糙及施工环境而有差异)。

干燥时间: 表干: 30分钟/25℃; 重涂时间: 2小时以上/25℃ (干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化)

贮存: 存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方, 剩余涂料应密封盖好, 防止杂质引起涂料变质。若未开启且经妥善保存, 贮存有效期为12个月以上

推荐体系

部位	墙体处理	涂料名称	涂装道数	干膜厚度 (微米/层)
墙体	请参阅 (墙体处理)	水性外墙封闭底漆	1	30
		高级外墙工程漆	2	30

墙体处理

新墙

- 新的水泥砂浆墙面冬季保养四周, 夏季保养三周;
- 平整度较差的墙面, 可以使用单组份外墙找平腻子或双组份外墙找平腻子进行找平, 打磨平整并养护三天以上。

旧墙

- 若墙面出现粉化, 可以用高压水枪去除粉化层, 施工一道渗透型高附着力底漆或油性外封闭底漆, 然后施工面漆;
- 如果旧墙有剥落、空鼓现象, 须铲除其相关部位, 刮涂一道单组份外墙腻子或双组份外墙腻子, 打磨平整并养护三天以上。

发霉墙面

- 先涂刷一遍防霉抗藻剂, 24小时后用清水清洗, 如有不平整的地方可刮涂一道单组份外墙腻子或双组份外墙腻子, 打磨平整并养护三天以上, 然后进行底漆和面漆的施工。

施工建议

- 工具: 漆刷、辊筒, 普通有气喷枪
- 稀释: 使用清水稀释, 稀释量5~10%, 深色漆稀释0~10% (辊涂)
- 干膜厚度: 30微米 (每层)
- 施工条件: 在5℃以上及相对湿度85%以下施工
- 清洗: 所有的工具用完后, 应立即用清水洗干净

施工指导

- 墙体处理
- 批刮一至两遍外墙腻子
- 施工一道白色水性抗碱封闭底漆或一道油性外墙封闭底漆
- 施工两遍高级外墙工程漆

注意事项

- 当墙体PH大于10时, 应该用草酸水进行清洗, 然后用清水清洗至墙体PH小于10后方可施工。
- 使用前必须充分搅匀, 按现象的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 本品系水性涂料, 应该避免有机溶剂剂污染。
- 下雨或大风天气不能施工, 淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。
- 施工时做好必要的劳动保护。

