

高级硅丙罩面清漆

产品介绍

简介：以高级硅丙乳液为原料，具有独特的憎水透气性，具有涂层防水及防积尘功能。

用途：1、水性金属漆、真石漆、弹性中间漆等建筑涂料的罩面，也可用于大理石花岗岩等罩面。

2、适用地各种水性外墙漆的表面罩光和保护

产品优点

- 形成致密、硬而韧的透明漆膜，达到对面漆漆膜有力的保护。
- 具憎水性，具极佳的自洁功能。
- 牢固的附着性，对各种基层均有良好的附着力。
- 抗紫外线能力强，耐老化、耐温变性能好。
- 漆膜耐候性佳、耐酸雨、耐变黄、无龟裂。

产品性质

成分：水性、单组份硅丙树脂

光泽：有光

颜色：透明

耗漆量：理论值——9~10m²/kg（干膜厚度30微米）（实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度和粗糙及施工环境而有差异；

干燥时间：表干：30分钟/25℃；重涂时间：5~12小时/25℃（干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）；

贮存：存放在阴凉、清洁、干燥、远离火源的地方，剩余的涂料应密封盖好，产品若未开启且经妥善保存有效期为1年以上

推荐体系

部位	涂料名称	涂装道数	干膜厚度（微米/层）
面漆	水性金属漆、真石漆、水性外墙漆	1	30
罩面	高级硅丙罩面清漆	1	30

施工建议

- 施工工艺：采用喷涂、刷或者辊涂工艺施工
- 稀释：用清水稀释；稀释量为5~10%（不同施工工艺比例需做适当的调整）
- 施工条件：在5℃以上及相对湿度85%以下施工
- 清洗：所有的工具用完后，应立即用水清洗干净

注意事项

- 当墙体PH大于时，应该用草酸水进行清洗，然后用清水清洗至墙体PH小于10后方可施工。
- 使用前必须充分搅匀，按现场的温度、湿度和不同的涂装方式选择最合适的施工配比调整合适的粘稠度。
- 本品系水性涂料，应该避免有机溶剂污染。
- 下雨或大风天气不能施工，淋湿的墙面应在其干燥后方可施工。
- 施工时做好必要的劳动防护。

