

## 产品简介

细白型铝银浆经特殊工艺制备,有较高的白度和非常好的遮盖力,表面细腻、平滑。根据不同的特性和要求又分为防腐型、标准型和高亮型细白铝银浆和色母用细白铝银浆四种。



### 防腐型细白铝银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value ( $\mu\text{m}$ )	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
110	63 $\pm$ 2	12	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳烃
110A	63 $\pm$ 2	11	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳烃
110M	63 $\pm$ 2	14	0.1	1.41	矿物油/高闪点芳烃
110B	63 $\pm$ 2	10	0.1	1.41	矿物油/高闪点芳烃

### 标准型细白铝银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value ( $\mu\text{m}$ )	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
508	63 $\pm$ 2	8	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳烃
510	63 $\pm$ 2	10	0.1	1.40	矿物油/高闪点芳烃
512	63 $\pm$ 2	12	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
514	63 $\pm$ 2	14	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃

### 高亮度细白铝银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value ( $\mu\text{m}$ )	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
0915	63 $\pm$ 2	15	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
0916	63 $\pm$ 2	16	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
0917	65 $\pm$ 2	17	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
0918	65 $\pm$ 2	18	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
0920	67 $\pm$ 2	20	0.5	1.42	矿物油/高闪点芳烃
0925	67 $\pm$ 2	25	0.5	1.42	矿物油/高闪点芳烃

### 色母用细白铝银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value ( $\mu\text{m}$ )	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
5005	60 $\pm$ 2	5	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
5006	62 $\pm$ 2	6	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
5007	62 $\pm$ 2	7	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
5008	62 $\pm$ 2	8	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃
5012	70 $\pm$ 2	12	0.1	1.42	矿物油/高闪点芳烃

