

产品简介

仿电镀铝银浆是集细白银和闪光银的优点于一体,既有细白银的遮盖力和白度,又有闪光银的亮度和闪烁效果,优质的仿电镀银会有镜面和镀铬的效果。根据不同的效果可分为银元型、高端细白型和丝光型三类。



细白型仿电镀银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value (μm)	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
3104	60 \pm 2	4	0.1	1.42	MS/SN
3106	63 \pm 2	6	0.1	1.42	MS/SN
3108	63 \pm 2	8	0.1	1.42	MS/SN
3109	63 \pm 2	9	0.3	1.42	MS/SN

银元型仿电镀银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value (μm)	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
3110	65 \pm 2	10	0.1	1.42	MS/SN
3112	65 \pm 2	12	0.1	1.42	MS/SN
9215	65 \pm 2	15	0.1	1.42	MS/SN
9216	65 \pm 2	16	0.1	1.42	MS/SN
9217	67 \pm 2	17	0.1	1.42	MS/SN
9219	67 \pm 2	19	0.1	1.42	MS/SN
9220	67 \pm 2	20	0.1	1.42	MS/SN

高端型仿电镀银浆

型号 Grade	不挥发份 Non-Volatile Content(%)	中位径 D50-Value (μm)	筛余物(325目) Sieve Residue<%	比重 Specific Gravity	溶剂 Solvent
8105	63 \pm 2	5	0.1	1.42	MS/SN
8106	63 \pm 2	6	0.1	1.42	MS/SN
8108	65 \pm 2	8	0.1	1.42	MS/SN
8110	65 \pm 2	10	0.1	1.42	MS/SN
8112	65 \pm 2	12	0.1	1.42	MS/SN
8115	65 \pm 2	15	0.1	1.42	MS/SN
6607	70 \pm 2	7	0.1	1.40	MS/SN
6607A	70 \pm 2	7	0.1	1.40	MS/SN
6610	70 \pm 2	10	0.1	1.42	MS/SN
6610A	70 \pm 2	10	0.1	1.42	MS/SN
6613	70 \pm 2	13	0.1	1.42	MS/SN
6613A	70 \pm 2	13	0.1	1.42	MS/SN

备注 MS: Mineral Spirits 溶剂油 SN: Solvent Naphtha 石脑油溶剂



旭阳铝颜料