

SSGD-80 乳化剂

【产品描述】

SSGD-80 是一种水溶性二异氰酸酯，可与油性的多异氰酸酯固化剂共混改性，形成水性固化剂，提供 75%含量于 PMA 中。

一、**应用特性：**用于配成水性聚氨酯固化剂，简便快捷，与多款 HDI 型固化剂有很好的相容性。

二、技术指标：

SSGD-80 技术指标

型号	外观 (目测法)	有效成分 (%)	黏度 (25±1℃) (mpa. s)	NCO (%)	贮存期 (月)
SSGD-80	微黄粘稠液体	75±2	3500±1500	13±1	6

三、使用方法：

1、推荐配比：SSGD-80：HDI 固化剂（100%含量）=1：2~2.5。

2、将 SSGD-80 与 HDI 固化剂混合搅拌 10 分钟后加热至 75℃~80℃2h，降温出料即可。

3、对于最佳的添加量应自行测试，通常随着 HDI 固化剂含量的提高，制成的水性固化剂与水性主剂的相容性逐渐下降。

四、注意事项：

1、SSGD-80 的稀释剂为 DMM/DEDM/PMA/PGDA 等醚酯类溶剂(溶剂含水量≤0.05%，杂醇含量≤0.02%)；

2、SSGD-80 亲水性强，与油性固化剂混合过程中可能出现析出现象，建议在搅拌状态下往 SSGD 中逐渐加入油性固化剂或添加适量稀释剂；

3、本技术说明仅供用户参考，用户应根据实际情况进行操作。由于使用厂家工艺条件，原材料条件有差异，建议厂家使用前先行测试确认或向本公司咨询；

4、本固化剂保质期为 6 个月（密封存贮于 25℃以下干燥处）。本品为易燃品，注意防火；

5、根据客户对产品的需求，本公司可以制作整体设计方案，包括修改产品配方和设定工艺方法。

特别声明： 卖方并不保证产品在特定用途的适用性，我们不控制产品的应用、用法或加工，在任何情形下卖方不能承担该产品引起的意外，直接及非直接损失，买方最大补偿及卖方对任何索赔责任为该产品的销售价，不论是数据，及实验结果，买方必须通过试验方法证实最终用途的适用性，产品并未有经过测试，故不建议使用在长时期与黏膜，破损皮肤及血液接触。