

SS-E 水性热熔胶

[特性]

SS-E 是一种水基型、单组分、无游离异氰酸酯单体的聚氨酯热熔胶粘剂。具有无毒、不燃、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放，是一种环保型水性胶粘剂。适用于聚氯乙烯（PVC）等软体热塑薄膜和密度板、刨花板、三聚氰胺板、木材等的真空吸塑成型，也可用于免漆门，橱柜，音箱板，电脑桌等的贴合。

[技术指标]

外观	乳白色液体
粘合剂类型	水性聚氨酯
PH 值	7.0~9.0
固成份	50±2%
粘度	>300cps (25℃)
活化温度	50-60℃

[产品使用说明]

使用前先将复膜产品需粘合面处理干净，然后使用喷涂或者刷涂方式，将粘合剂均匀地涂布在其表面，涂胶厚度约在 0.1-0.5mm 之间（涂布厚度根据贴合的底材而定），待其表干后再进行贴合操作，贴合时需要后加一定压力和加热到活化温度，活化温度 80℃ 以上这样才能使其达到最佳的粘合效果。使用时间长其胶液太稠不易刷胶时，可加入纯水，混合均匀后使用。

[贮存和保质期]

常温下，本产品在密封的原包装中至少可以保存六个月。每次使用后，应重新将包装密封，一旦开启包装，宜尽快将内装产品用尽。本产品必须防冻保存（10 度以上保存），用前请搅匀。

[包装] 20kg 塑料桶

本技术说明仅供参考，具体使用请预先试验其适用性或及时与我们联系。

特别声明:

卖方并不保证产品在特定用途的适用性，我们不控制产品的应用、用法或加工，在任何情形下卖方不能承担该产品引起的意外，直接及非直接损失，买方最大补偿及卖方对任何索赔责任为该产品的销售价，不论是数据，及实验结果，买方必须通过试验方法证实最终用途的适用性，产品并未有经过测试，故不建议使用在长时期与黏膜，破损皮肤及血液接触。

地址：广东省佛山市顺德区大良镇顺德创意产业园 E 栋 211 号

Tel: +86-757-22382769 +86-757-22310638 Fax: +86-757-22310620

网址: <http://www.hm-sd.com>