

# 防盗门水性罩光漆



## 产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

### 类型

水性聚合物

### 性能

漆膜硬而坚韧, 金属器材上附着力强, 机械强度良好, 耐污染、耐油、抗洗涤剂, 以水为稀释剂, 不燃、不爆, 是环保型产品。

### 用途

主要用于防盗门、家用电器、五金工具、仪器、仪表、测量等轻工产品表面涂装。

## 技术指标

TECHNICAL INDEX

项目	指标
漆膜颜色及外观	清澈透明
固体分%	30-40
PH值	7.5-8.5
硬度	2H
干燥时间min ( 120-140°C )	≥30
柔韧性mm	≤1
冲击强度kg.cm	50
附着力级	≤1

## 施工程序

CONSTRUCTION PROCEDURES

1. 本产品为单组份烤漆, 烤漆温度120-140°C, 20-30分钟, 即可获得优异的漆膜;
2. 可采用浸涂或喷涂等方法施工;
3. 先将原漆用去离子水稀释至30-60s (涂4杯), 兑稀时应遵循少量多次的原则, 避免过度稀释;
4. 兑稀后应充分搅拌, 漆液均匀后方可施工。

## 注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

### 贮藏运输

- 按非危化品运输
- 产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直射的地方, 贮存环境温度宜在0-35°C。
- 超过有效贮存期时, 可按产品标准规定项目进行检验, 如结果符合要求, 该产品仍可使用。

### 职业卫生

- 必须遵守国家相关的涂装安全作业标准及规程。
- 在通风良好的环境下使用, 避免吸入漆雾, 避免皮肤接触, 油漆溅在皮肤上要立即用水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗, 并立即就医。
- 有关健康和安全的详细资料及使用注意事项, 请索要本公司的《安全技术说明书》。

### 免责声明

- 本产品说明书中提供的信息, 完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识, 使用者的使用范围可能会超出我们的认识和控制, 具体使用时, 请针对具体情况予以试验, 我们无法保证本产品在任何条件下的使用效果。
- 樱花水漆对于因使用期产品产生或引起的(包括产品质量或疏忽造成的)任何损失、损害的赔偿, 只在产品的购买价范围内, 而不包括使用者的间接或附带损失的部分。
- 以上数据如有改变, 以本公司最新产品说明书为准, 恕不另行通知, 未尽之处欢迎垂询。