

快干环氧底漆



产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

类型

双组份水性聚合物

性能

该产品具有高光泽,漆膜平整光滑、优秀的保光、保色性;漆膜机械强度高,完全固化的漆膜抗冲击、柔韧性好,能够抵抗水、醇、汽油、盐水、一般酸碱的侵蚀。

用途

适用于高腐蚀环境的钢结构;推荐使用在新建和维修的基础建设行业、石油石化行业、电力行业、工业厂房和一系列设备上,包括但不限于发动机、机械、车厢、特种车辆等。

技术指标

TECHNICAL INDEX

项目	指标
颜色	灰色、灰色XO、白色、红色、铝
体积固含	62%±2
比重kg/L	1.4
VOC美国	350g/L
VOC中国	336g/L
实干, ≤	24h (23°C)
耐水性	> 20d
耐候	800h不起泡、不开裂、不剥落; 粉化≤1级, 失光、变色≤2级
光泽60度角	哑光 (0-35)
硬度 (铅笔擦伤)	> H
配比 (重量比)	主漆 : 固化剂=8:1

表面处理

SURFACE TREATMENT

用清水冲去盐分及其它水溶性污物;

依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂;

除去焊接飞溅并处理焊缝,毛刺使其光滑;

用喷砂方式除去铁锈,氧化皮和损坏的车间底漆达ISOSA2.5(SSPC-SP10);

也可手工除锈达St3级;

用高压空气吹扫除去灰尘等污物;

施工前确认表面清洁干燥;

表面处理粗糙度为30-70μm。

注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

贮藏运输

- 按非危化品运输
- 产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直射的地方,贮存环境温度宜在0-35°C。
- 超过有效贮存期时,可按产品标准规定项目进行检验,如结果符合要求,该产品仍可使用。

职业卫生

- 必须遵守国家相关的涂装安全作业标准及规程。
- 在通风良好的环境下使用,避免吸入漆雾,避免皮肤接触,油漆溅在皮肤上要立即用水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗,并立即就医。
- 有关健康和安全的详细资料及使用注意事项,请索要本公司的《安全技术说明书》。

免责声明

- 本产品说明书中提供的信息,完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识,使用者的使用范围可能会超出我们的认识和控制,具体使用时,请针对具体情况予以试验,我们无法保证本产品在任何条件下的使用效果。
- 樱花水漆对于因使用期产品产生或引起的(包括产品质量或疏忽造成的)任何损失、损害的赔偿,只在产品的购买价范围内,而不包括使用者的间接或附带损失的部分。
- 以上数据如有改变,以本公司最新产品说明书为准,恕不另行通知,未尽之处欢迎垂询。