

# 水性机电低温烤漆



## 产品说明

PRODUCT DESCRIPTION

### 类型

双组份水性聚合物

### 用途

适用于机电钢质、铝合金、塑料外壳防护的烤漆。

### 性能

遮盖性强；硬度好；下线可包装。

## 技术指标

TECHNICAL INDEX

项目	指标
干膜外观及颜色	平整、光滑无颗粒、流动液体
干燥时间 min	60°C—80°C/30min
涂布率 (稀释后)	6—8 m <sup>2</sup> /kg (干膜20-30μm)
基材处理	清洗处理至Sa2.5级
光泽 °	50-90 (商定)
耐冲击 kg.cm	≥40
附着力 级	0
耐盐雾 h	190
耐酒精 次	≥50
硬度 (铅笔)	H
保质期	未开启原包装桶内12个月，防冻结

## 施工事项

CONSTRUCTION ITEMS

### 施工工具

静电或有气喷涂

### 施工工艺

根据产品标签上规定进行配比讲固化剂倒入主漆内充分搅拌均匀后,再加水稀释到要求的施工粘度。

### 干燥条件

60-80°C低温烘烤30min

### 稀释

加水10-20%调粘、静电或有气喷涂

### 工具清洗

用水清洗

### 注意事项

- 配漆前, 预估使用量现配现用, 如一次配制过多, 易于造成胶化浪费
- 包装桶内剩余未配制的漆应立即加盖密封, 以防污染。

## 注意事项

MATTERS NEEDING ATTENTION

### 贮藏运输

- 按非危化品运输
- 产品应密闭存放在通风、干燥、没有阳光直射的地方, 贮存环境温度宜在0-35°C。
- 超过有效贮存期时, 可按产品标准规定项目进行检验, 如结果符合要求, 该产品仍可使用。

### 职业卫生

- 必须遵守国家相关的涂装安全作业标准及规程。
- 在通风良好的环境下使用, 避免吸入漆雾, 避免皮肤接触, 油漆溅在皮肤上要立即用水冲洗。溅入眼睛要用水充分冲洗, 并立即就医。
- 有关健康和安全的详细资料及使用注意事项, 请索要本公司的《安全技术说明书》。

### 免责声明

- 本产品说明书中提供的信息, 完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识, 使用者的使用范围可能会超出我们的认识和控制, 具体使用时, 请针对具体情况予以试验, 我们无法保证本产品在任何条件下的使用效果。
- 樱花水漆对于因使用期产品产生或引起的(包括产品质量或疏忽造成的)任何损失、损害的赔偿, 只在产品的购买价范围内, 而不包括使用者的间接或附带损失的部分。
- 以上数据如有改变, 以本公司最新产品说明书为准, 恕不另行通知, 未尽之处欢迎垂询。