

光面腻子YNF-085

SMOOTH PUTTY YNF-085

光面腻子是采用优质天然粉料，添加特殊复合助剂而制成的单组份干粉腻子。本产品批刮后效果细腻均匀，与基层结合牢固。附着力强，填充性好，不易开裂。开袋后加水搅拌即可使用，施工方便，易打磨，安全环保。

·使用方法

1. 基层处理:确保基层干净、结实、平整。
2. 开浆:腻子开浆时的配比为25公斤配约7-8公斤清水(添加清水视现场温度和施工人员施工习惯调整)。将腻子搅拌均匀无结粒的膏糊状。要求在4小时内用完搅拌均匀好的腻子膏。
3. 扇灰:先淋水上墙，湿润墙面，再直接将腻子膏批刮上墙;正常的批刮厚度为1-2MM,若超过此厚度,应分层批刮。
4. 打磨:腻子上墙刮平后24小时即可进行面层腻子打磨。
正常用量:1.0-2.0公斤/平方米,基层越平整,用料越少。

·技术指标

颜色:灰黑色、灰白色
施工性:刮涂无障碍
干燥时间:小于5小时
打磨性:优良

·健康与安全

本产品不含对人体有害的物质,无辐射,无有害挥发。本产品不能食用。本产品呈碱性,施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼,应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。

·注意事项

1. 施工时的适宜温度5-35°C。
2. 基层有大于0.1MM的裂纹要先用玻纤网加强或作其它处理。
3. 一定要使用电动螺旋搅拌器来搅拌,搅拌至无颗粒才可以使用。
4. 要确保水泥砂浆批荡层在收缩稳定后才能批刮腻子层。
5. 干燥条件下腻子经打磨后会有少许粉化是正常现象,先淋水后扇灰可避免粉化,扇灰后再洒水养护也可以促进其腻子层强度增长。
6. 对特种涂料施工,在施工前要进行腻子与涂料的适应性施工试验,以确保效果。

·包装

25KG/袋

·储存

存放于阴凉干燥处,未开封产品保质期为半年。

