

水性环氧地坪漆

产品简介

优艺雅水性环氧地坪漆是一种以水为介质，可溶于水的绿色环保涂料。

产品特征

- 1、施工时无需添加其它化学溶剂，无刺激性气味，对环境与施工人员的健康无害无影响；
- 2、以水作为分散介质，不含甲苯之类的有毒挥发性有机溶剂，避免引起失火隐患，符合当今环保化绿色环境；
- 3、可在潮湿地面或墙面施工与固化；在高湿度场所可发挥防霉的保护作用；附着力强，硬度高，耐水性优，颜色亮丽多样；
- 4、具有较好的单向透气性；
- 5、易操作，施工工具可直接用水冲洗，并能重复使用。

施工说明

1. 地面打磨：使用打磨机将地面水泥渣子等高出地面的部分打磨平整，清除地面灰土。

2. 底涂：将基材处理完毕并清理干净后就可以进行底涂。将环氧地坪底漆按配比混匀 AB 组份，待其活化 5 分钟后使用，用短羊毛滚筒或地坪专刮板将底漆涂匀，厚薄一致。

底漆用量为：0.125KG/m²。

3. 中涂：底漆干燥 8 小时后，便可施工水性环氧地坪中涂，将 AB 组份混匀，活化 5 分钟后使用。用短羊毛滚筒或地坪专用刮子施工两遍，中间漆使地面更趋于平整，以便面层施工找平。中涂用量：0.5-1KG/m²

4. 面涂：待中涂干燥 8 小时后，便可施工水性环氧地坪面漆，将 AB 组份混匀，活化 5 分钟后使用。用短羊毛滚筒或地坪专用刮子施工两遍，期间每一遍间隔时间为 8 小时，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓。

面漆用量：0.25KG/m²。

5. 养护：面层实干需要 24H，在这期间应进行封闭，避免影响表面洁净光滑的效果，3 天后可以上人。完工养护 7 天后方可正式投入使用

(25℃为准，低温时需适度延长)。

储存

保质期为 12 个月，存放阴凉、清洁、干燥的地方，本品属于无毒环保产品，不爆炸、不燃烧、易于携带、运输。

适用范围

本品适用于地下室、医院及高要求，高湿度场所（如浴室、蒸汽房等）、地面涂装、水泥墙面、水磨石地、轻化学品工厂内混凝土等。

注意事项

请勿让漆料留在漆管、喷枪或喷涂设备中。用水彻底冲洗所有设备。油漆开封后不宜长时间放置。如果作业暂停时间较长，建议重新开工时使用新调成的漆料。如混合时间超过规定最长时间的不能再进行使用。