

JHS77-3 聚氨酯地坪罩光清漆（双组份）

- 组 成 由聚氨酯、助剂、溶剂组成。甲组份为固化剂，乙组份为主漆。
- 特 性 色浅、干性快、漆膜硬度高，耐磨，能够保护前道涂层。
- 用 途 用于各色聚氨酯地坪罩光，起保护作用。
- 颜 色 水白色
- 光 泽 光亮
- 理论用量 $10\text{m}^2 / \text{kg}$ ，（以 30 微米干膜计，不含损耗）
- 比 重 约 0.9
- 干燥时间 25°C 表干 $\leq 2\text{h}$ ，实干 $\leq 24\text{h}$ ，完全固化 7d
- 闪 点 30°C
- 贮存期 12 个月
- 配 比 甲：乙=1：3.5
- 适用期 25°C 8h
- 涂装方法 喷涂、刷涂，滚涂
- 涂装间隔 25°C 最短 24h，最长 48 h
- 表面处理 ● 已涂油漆不能有油污、水渍，保证表面洁净。
- 注意事项 ● 罩光清漆要在色漆地坪施工后 24-48h 内施工，时间长了要打磨平整以增加间
层附着力。
- 甲、乙两组份混合均匀后才能使用。
 - 涂层硬化 7d 后方可投入使用。
- 附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们
不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。
以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。