

JH01-1 环氧清漆（双组份）

组 成 由环氧树脂、增塑剂、混合溶剂调配而成，使用时按一定的比例加入环氧固化剂（分装）。

特 性 该漆附着力良好，具有较好的耐水性，能常温干燥。

用 途 特别适用于铝镁等金属打底。

颜 色 微黄透明

光 泽 有光

理论用量 $10 \text{ m}^2/\text{kg}$ ，（以 25 微米干膜计，不舍损耗）

比 重 约 0.92

干燥时间 25°C 表干 $\leq 2\text{h}$ ，实干 $\leq 24\text{h}$ ，完全固化 7d

闪 点 甲组份（固化剂） 27°C 乙组份 25°C

贮 存 期 12 个月

施工说明 混合配比 甲（固化剂）：乙=1：3~4

熟化时间 25°C 0.5~1h

适 用 期 25°C 8h

施工方法 喷涂、刷涂、滚涂

稀 释 剂 XJ-7 稀释剂

表面处理 ● 表面清除灰尘、油污、除锈干

注意事项 ● 两个组份按配比混合搅匀，静止 30 分钟施工。

● 物件表面应干燥施工避开大风、雨、雪及夏季阳光照射。

附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。
以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。