

## JHS52-3 聚氨酯防腐面漆（双组份）

组成 由含羟基树脂、耐候性好的颜料、多种助剂、固化剂配制而成。

特性 具有优异耐候性、耐水性、装饰性和保光保色性。漆膜耐磨性好，坚韧丰满，色泽光亮，耐油耐苯类溶剂，耐水、耐沸水、耐海水、耐酸、碱、盐类腐蚀和化工大气。

用途 适用于钢结构及木材、车辆、水泥制品、船舶机床、电器等表面作防腐装饰面漆。

颜色

|     |    |     |    |    |    |
|-----|----|-----|----|----|----|
| 颜色  | 外观 | 颜色  | 外观 | 颜色 | 外观 |
| 大红  | 有光 | 中酞蓝 | 有光 | 棕黄 | 有光 |
| 朱红  | 有光 | 宝石蓝 | 有光 | 桔黄 | 有光 |
| 桔红  | 有光 | 湖绿  | 有光 | 中灰 | 有光 |
| 中黄  | 有光 | 淡湖绿 | 有光 | 海灰 | 有光 |
| 果绿  | 有光 | 褐绿  | 有光 | 驼灰 | 有光 |
| 宝绿  | 有光 | 乳白  | 有光 | 蓝灰 | 有光 |
| 淡酞蓝 | 有光 | 珍珠  | 有光 |    |    |
| 海蓝  | 有光 | 奶油  | 有光 |    |    |

光泽 光亮

理论用量 8~9m<sup>2</sup>/kg（以40微米干膜计，不含损耗）

比重 约1.20~1.30

干燥时间 25℃ 表干≤0.5h，实干≤24h，完全固化7d

闪点 25℃

贮存期 12个月

施工说明 混合配比 甲：乙=1：4

熟化时间 25℃ 0.5~1h

适用期 25℃，4-8h

施工方法 高压无气喷涂，有气喷涂，刷涂，滚涂

稀释剂 XJ-2 稀释剂

| 方法   | 高压无气喷涂    | 有气喷涂       | 涂刷、滚涂 |
|------|-----------|------------|-------|
| 最大稀释 | 5%        | 10%        | 3%    |
| 喷孔   | 0.4-0.5mm | 2-2.5mm    |       |
| 喷出压力 | 15-20Mpa  | 0.3-0.4Mpa |       |

涂装间隔

| 底材温度 | 0℃  | 20℃ | 30℃ |
|------|-----|-----|-----|
| 最短   | 24h | 8h  | 6h  |
| 最长   | 48h | 36h | 24h |

表面处理 ● 在前道涂层规定时间内涂装本品。

配套涂料 ● 前道涂料：聚氨酯云铁中间漆、聚氨酯铁红防锈漆、环氧云铁中间漆。

注意事项 ● 涂料施工温度宜在 0~35℃之间，施工时应注意天气变化，在有雨、雾、雪天和相对湿度 $\geq 85\%$ ，夏季阳光直射下均不可施工。

● 施工底材必须干燥，否则会鼓泡。

● 调整粘度应用聚氨酯专用稀释剂，严禁加入水、香蕉水、醇、汽油等。

● 聚氨酯涂料属于反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，按规定比例配比准确，混期合均匀，静止熟化 20min 后才可使用。

● 若气温低，可适当延长熟化时间，配好的涂料须在 4-8 小时内用完，以免胶结浪费。

● 涂料使用后，包装桶盖必须盖严密封，不得漏气，否则会失效变质。

● 避免长期吸入溶剂蒸气和浓雾，施工场所加强通风排气。

附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。