

JHB 丙烯酸反光漆（双组份）

组 成 乙组份由热塑性丙烯酸树脂、增塑剂、颜料、助剂、溶剂组成。甲组份为反光玻璃珠。

特 性 漆膜干燥时间快，具有良好的耐磨性、耐光、耐候性，涂料施工后有良好的机械强度，与甲组份有良好的粘合性，夜间反光效果醒目以减少交通事故，符合现代交通设施要求。

用 途 用于公路、非指令性道路标、交通施工路标、铁路线等相关领域。

颜 色 白色、黄色、红色

干燥时间 25℃ 表干≤0.5 h，实干≤24h

配 比 甲：乙=1:2

施工及配套要求 喷涂或刷涂前要清除道路表面油污、脏物，保持表面清洁干燥。前期使用面漆时，其中加入 10%左右的玻璃微珠，均匀搅拌后施工，待面漆快表干时，再在其表面喷撒玻璃微珠（喷枪建议用 W-71 型，为了更好的反光效果，以 1m 长 15cm 宽的一条标线为例。甲组份量应该在 20-25g 为宜，约占乙组份质量的 15%-20%，玻璃微珠露出漆膜表面的体积约为（40%-50%）。稀释请用本公司配备 XJ-7 专用稀释剂。

注意事项 ● 涂刷或滚涂时，应采用同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷，以防柏油渗出，使用前应搅匀漆液。

● 潮湿路面不宜施工。泥沙应在施工前扫尽。不宜在炎热的阳光下施工，以防柏油渗出。

● 涂料应贮存于阴凉干燥处。

附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。