



南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司  
 深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司  
 工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号  
 公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创  
 新园A栋913  
 工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128  
 公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

# RUW-1082B

- 1、类型：水性聚氨酯丙烯酸酯分散体
- 2、特征：RUW-1082B 是一款阴离子型的水性聚氨酯丙烯酸酯分散体，固含量高、官能度高、存储稳定性好；其固化速度快、硬度高、耐磨优异、哑粉分散效果好，不开裂；在塑胶基材上附着力和耐水性极佳，85℃水煮 2 小时，百格无脱落，外观无变化，存储稳定性佳。

### 3、指标：

| 项 目  | 标 准            | 检测方法        |
|------|----------------|-------------|
| 外观   | 乳白色液体          | 目测          |
| 官能度  | 10             | 理论值         |
| 固含量  | 48±2%          | 105℃烘烤 2 小时 |
| PH 值 | 6.5-8.5        | 便携式 ph 值检测仪 |
| 粘度   | 200-800cps/25℃ | NDJ-1 旋转粘度计 |

- 4、用途：推荐于 UV 哑光涂料。
- 5、储藏：请置于避光、阴凉干燥处，储存温度在 5-37℃，保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月，超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后，建议一次性用完。

**敬请注意：**以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品的适用性。