

# F1000 内墙通用底漆

## 产品特性:

本产品为内墙涂料施工专用的配套产品，采用特种功能型乳液为基料、选用进口助剂、精选填料配制而成。无毒无臭，符合环保要求。

### 产品特性

- 1、涂层具有牢固的附着力，良好的耐水、耐碱功能。
- 2、涂刷后与面漆有良好的粘结力，使面漆的优越性能充分展现出来。
- 3、使用后可节省面漆的用量，有效地降低了施工成本。

### 适用范围

适用于室内灰泥墙、抹灰砂浆、混凝土、砖石建筑、石棉板等基层的一般封底处理。与本公司的内墙涂料配套使用效果更佳。

### 执行标准

GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》（内墙底漆）

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

## 基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后的基层应符合 JGJ/T 29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》中的相关要求。

### 使用说明

- 1、使用前先将涂料搅拌均匀。如需稀释，搅拌前可加入适量清水，但加水量不得大于 10%。
- 2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。
- 3、本产品建议施工 1-2 度，每度间隔时间必须大于 6 小时。

- 4、本产品施工后，间隔 24 小时后方可再涂面涂。
- 5、施工时气温须 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度须 $\leq 80\%$ 。
- 6、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后 6 小时以内遭遇类似气象条件。
- 7、施工时请使用必要的防护用具。

## 理论涂布率

---

0.15kg/m<sup>2</sup>（一度），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

## 清洁与保养

---

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间 $\leq 2$  小时（ $25^{\circ}\text{C}$ ）。
- 4、涂层保养期 7 天（ $25^{\circ}\text{C}$ ）。

## 包装及贮存

---

- 1、本产品为水性涂料。
- 2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度  $5-40^{\circ}\text{C}$ ，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。