

ST4000 砂壁状质感涂料

产品特性:

本品是以特种高分子聚合物合成树脂乳液为粘结剂，配以颜填料、砂粒、色浆、进口助剂等精制而成的既具有天然石材浑然质感、又兼具乳胶漆缤纷色彩的的高档装饰涂料。

产品特性

- 1、水性产品、绿色环保、施工快捷。
- 2、粘结力强、附着力优异。
- 3、优异的耐水、耐碱性、耐水白性。
- 4、色泽柔和、生动逼真，具高雅、自然、庄重质感。
- 5、造型丰富，可凭想象自由发挥。

适用范围

适用于各种要求既具有丰富色彩、同时具有天然石材装饰质感的建筑物的表面装饰，如罗马柱、石膏板等装饰后具有极其逼真、厚重的装饰效果。

执行标准

JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》W 型

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

基层处理

基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后的基层应符合 JGJ/T29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。

标准施工方法

施工工序	涂料种类	稀释比例%	涂装道数	涂布量 kg/m ²	干燥时间	施工工具	
1	基层处理	按基层处理要求进行处理，确保基层质量。					
2	底涂	封闭底漆水	100 5-10	1-2	0.15-0.2	6h 以上	滚涂/喷涂
3	勾缝	依设计图样分割，涂描黑线，按勾缝大小，用胶带粘贴。					
4	中涂	质感涂料水	100 0-2	1-2	2.0-5.0	24h 以上	喷涂/刮涂
5	勾缝	中涂主材喷涂后立即将胶带除去形成勾缝。					
6	研磨	干燥后用 180 目砂皮轻轻打磨，清扫浮砂与灰尘。					
7	面漆	罩面漆水	100 5-10	2	0.12-0.15	24h 以上	喷涂/滚涂

注：

- 1、材料用量、涂装道数及稀释比例会因气候、基层状况、使用工具、施工方法不同而有所差异；
- 2、因批次不同而有轻微颜色差异，纯属正常；不同批次的产品不要施工在同一墙面上。
- 3、正式施工前请先做 1m² 大小样板，以确认颜色和效果；
- 4、满喷时，喷嘴口径 4-8mm，压力：5-6kgf/m²；喷点时，喷嘴口径 8-10mm，压力：2-3kgf/m²。

理论涂布率

1.5-4.0kg/m²(一度)，此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间≤4 小时（25℃）。
- 4、涂层保养期 7 天（25℃）。

包装及贮存

- 1、本品为水性涂料，切忌低温贮存。

2、本品应贮存在通风、干燥处，贮存温度 5-40℃，避免雨淋和阳光直射。

3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。