

亚洲一号优质亚光内墙乳胶漆 CHG-M717

Chengguang Asian no.1 high quality inferior smooth inside wall
emulsioni paint CHG-M717

水性更环保,超大容量,超大涂刷面积,超级防霉乳胶漆

由优质丙烯酸共聚物，无铅颜料，添加剂和水。应用国际先进技术精致而成，是一种高品质的水溶性涂料。

超大容量，超大涂刷面积，超级防霉，防藻，耐水耐碱，极好的附着力，优异的耐擦洗，漆面柔和细腻光滑，不污染环境和无火灾危险，气味清新芳香，安全无毒。

光泽：亚光面。

指触干燥：1-2 小时，重涂时间：3-4 小时，（在温度 23°C和相对湿度 50%条件下）。

体积固体份：约 40%。

闪点：不易燃。

安全性：原料不含汞及铅。

涂布量：理论值每遍 6-8 平方米 / 公斤（干膜厚度 30 微米），二遍为宜，正常情况下每遍间隔至少 2 小时待干透。

适用于装饰及保护室内基层墙面，如抹灰面，石膏板，天花板面的装饰。

施工墙面应清洁干燥，无疏松物，用前搅拌均匀。墙体表面含水率必须小于 10%，PH 值必须低于 10，如要求抗碱，封固粗糙表面或为获得最佳效果，须先刷一道晨光配套水性抗碱专用底漆。

可加入 5%的清水稀释。本涂料可喷涂、刷涂、滚涂等施工方法。实际涂刷面积会因施工方法、表面光滑度及施工环境而有差异。

使用前应先阅读使用说明。当湿度大于 85%，温度低于 5℃时请勿施工。本品不应与其它品牌的油漆混合使用。施工后应立即清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存，以防油漆沾染灰尘和污物，使之变质，缩短封存寿命。

必须存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻（不低于 0℃），保质期为 30 个月，生产日期见标签。

GB18582 - 2001