

ARF-120 聚氨酯防水涂料（单组份）

分类：ARF 防水涂料

简介：

单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和树脂经加成聚合反应制成的高档防水涂料。

单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和树脂经加成聚合反应制成的高档防水涂料。

产品规格：

按不同组份分为单组份和双组份。

参考用量：

1mm 厚用量约为 1.2~1.5kg/m²。

产品特征

- 1、现场即开即用、冷施工、涂膜整体无接缝、粘接力强、延伸率大，能适应基层微开裂。
- 2、耐化性腐蚀、耐低温、耐老化、耐霉变、耐水性、不透水性能好。
- 3、不含溶剂，涂料中-NCO 端基与空气中的湿气接触固化结膜，施工安全，是环保型产品。

适用范围

可用于新旧建筑工程、地下室、屋面、卫生间、游泳池、人防等工程的防水、防腐，还可用于金属管道的防腐防水工程。

使用方法

将涂料搅拌均匀，双组份按组份要求搅拌均匀。用棕刷或橡皮刮板均匀涂刮。涂刷基面干燥无浮土。环境温度为 23℃，24h 内固化，环境温度低固化长些，反之短些。第一遍固化后，在涂刮第二遍，涂刮方向必须和第一遍相垂直。如涂膜达不到设计厚度，继续涂刷达到要求的厚度为止。如果要加强防水层和保护层粘接力，可在最后一遍涂膜尚未固化时，在表面洒上干净的石渣或粗砂。双组份混合后物料需在 50 分钟内用完，根据情况定量。

注意事项

1. 施工中严禁加入任何稀释剂，本公司有专用稀释剂。
2. 施工现场必须保持通风防火。
3. 产品储运在-10℃~-40℃防日晒雨淋、防潮、防火，存放在通风阴凉处。保质期一年。

本公司仅对产品的质量负责材料调换，请检测合格后使用。