

SD-102 水性抗污封闭底漆 1、产品特点

- 1) 水性，高环保，对工人无任何伤害。
- 2) 强的抗紫外线辐射和抗氧化能力，抗黄变。
- 3) 丹宁酸，可有效防止因丹宁酸引起的素材和漆膜变黄。

成膜率高，漆膜饱满。

2、应用范围

松木，橡木等容易产生丹宁酸及油脂的素材。

3、技术参数

主要成份	水性聚酯乳液，
外观	乳白粘稠液体
固含	30%±2
粘度 KU (25°C)	≥70
PH 值	7.0—9.0
比重	1.05±0.05
调漆比例	1: 0.1~0.2
表干 (25°C湿度 50)	≥30 分钟
打磨时间	≥4 小时

4、注意事项

- 1) 严禁在环境温度低于 5 度或者湿度大于 75%的条件下施工。
- 2) 漆膜未干之前避免与水接触，干后 7 天内请不要用水清洗。
- 3) 本产品不可与溶剂型产品混合。

4) 重涂之前要充分打磨。

5、储存及运输

1) 应存放于阴凉干燥通风的环境。

2) 冬季注意防冻，运输，储存时温度不能低于 5 度，夏季注意避免阳光直接暴晒。

3) 搬运轻拿轻放，禁止倒转、翻转以防泄漏。

4) 堆放层数应在规定范围内。