

用于各种腻子基础上的装饰，特别适用于高尚住宅、别墅、酒店等内墙装饰。

性能特点：耐刷洗性能力和独有的柔滑质感；同时无味环保、水性环保、防水透汽、抗粘污性好，施工简单方便。

颜色：参照涂耐可标准色卡或根据客户要求调色。

比重： 1.18

耐水性： 96 小时无异常

施工性： 刷涂二道无障碍

耐碱性： 48 小时无异常

固含量： 37+1%

光泽度： 20-30(60°)

PH 值： 8.5~9.0

耐刷洗性： ≥3000 次

干燥时间： 2 小时

毒性： 水性环保

施工说明：

施工方法：可采用滚、刷、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及堇脊物清理干净。

材料用量：根据基层情况不同而定，一般平均为 0.2 公斤/平方。

稀释：用水稀释，最大加水量不超过 15%。

施工条件：环境温度 5~40℃，基面含水率小于 10%，PH 值小于 10。

重涂时间：正常条件下，重涂时间大于 2 小时为佳。