

用混凝土、水泥砂浆、混合砂浆及各种腻子等基层上的装饰，特别适用于对耐沾污性和耐候性要求甚高的高尚住宅、别墅、酒店等外墙装饰。

性能特点：耐候性耐粘污性极强、拨水挂珠效果，附着力佳、无味环保、水性环保、防水透汽、抗碱，施工简单方便。

颜色：参照涂耐可标准色卡或根据客户要求调色。

比重： 1.10

耐水性： 96 小时无异常

固含量： 38%

耐碱性： 48 小时无异常

PH 值： 8.5~9.5

干燥时间： 2 小时（表干）

毒性： 水性环保

耐刷洗性： ≥ 10000 次

光泽： 金属光泽效果

耐人工老化性： （250 小时）无粉化、变色 ≤ 1 级

施工说明：

施工方法：可采用滚、刷、喷涂等施工工艺；施工前应确保粉尘、盐碱物、油污及空脊物清理干净。

材料用量：根据基层情况不同而定，一般平均为 0.3~0.4 公斤/平方。

施工条件：环境温度为 5~40℃，相对湿度小于 10%，PH 值小于 10。

重涂时间：正常条件下，重涂时间以 3~4 小时为佳。