

仿清水混凝土涂料使用说明



适用场所

体育场馆、城市园林景观、地铁、桥梁、酒吧、剧院等建筑物内外墙表面的涂装。

适用基面

室内外混凝土墙、砖墙、石膏板、保温板和旧涂料、旧墙体等基面。

包装及贮存

- 1、包装：25KG/包
- 2、贮存条件：通风干燥、相对湿度<80%
- 3、保质期：12个月

技术参数

- 1、成份：1、专用高聚物乳液、专用骨料、矿物氧化颜料、特殊添加剂等。
- 2、用量：2~2.5KG/m²。
- 3、色彩：根据客户要求生产。
- 4、材料混合：在粉体中加入适量的水，采用机械搅拌10~15分钟，静置5分钟后即可施工。
- 5、参考标准：JG/T298-2010

仿清水混凝土涂料的优点



表面坚固、平整光滑

抗裂性好

外观朴实无华、厚重沉稳

防霉抗菌

抗粉性好

无机矿物颜料，不易褪色



仿清水混凝土涂料施工工艺

施工流程

基层处理→基层修补→批刮找平腻子→压入抗碱网格布→抹平找平腻子→批刮细腻子一道→打磨→制作蝉孔、蝉缝→辊涂仿清水混凝土底漆一道→批刮两遍清水混凝土→打磨→套色→仿清水混凝土保护剂二道→成品检查。

施工要求

一、施工准备

1、材料及机具准备

找平腻子、专用腻子、清水混凝土渗透底漆、仿清水混凝土主材、仿清水混凝土修色剂、仿清水混凝土保护剂，批刀、铲刀、短毛滚筒、刷子、砂纸、美纹纸、保护膜、开孔器、切割机等。

2、作业条件

- (1)墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%。
- (2)抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完备。
- (3)门窗玻璃应提前安装完备。
- (4)大面积施工前应做好样板，经验收合格后方可进行大面积施工。