

墙面涂料“立镁家”内墙乳胶漆之竹炭净醛鲜呼吸墙面漆：采用天然活性竹炭因子，配合甲醛分解技术与净味技术***结合，***捕捉并净化空气中的甲醛、苯及多种有害物质；银离子抗菌科技，长效祛除多种细菌，大幅降低产品中残存气味,为您的家人营造健康环保、自然清新的家居环境。**竹炭净醛鲜呼吸墙面漆产品成份：**

本产品采用乙烯-醋酸乙烯聚合物、丙二醇、二氧化钛、丁二酸二异丁酯、戊二酸二异丁酯、己二酸二异丁酯、去离子水、竹炭因子等，经科学工艺精制而成。

竹炭净醛鲜呼吸墙面漆产品用途：产品***用于家居、学校、宾馆、酒店、医&院等建筑物表面涂装保护。

竹炭净醛鲜呼吸墙面漆产品特点：

净味、健康、自然纯净	富含竹炭因子	高效除醛技术
***耐擦洗	***抗碱，加倍防霉	防水透气
干燥快，更易施工	可调色	持久亮丽

墙面涂料施工工艺：

- 1、基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无油污；墙体含水率应小于 10%，PH 值应在 7~10 之间；
- 2、施工指南：施工前要充分搅拌均匀,可以喷涂、辊涂、刷涂。本产品要用清水稀释，喷涂稀释比例不能超过 5%；辊涂和刷涂稀释比例为 5%-20%，***多不可加超过 30%；
- 3、工艺流程：合格墙体→刮内墙***腻子 2 遍→打磨、除尘→涂“立镁家”墙面卫士内墙底漆 1-2 遍→涂“立镁家”竹炭净醛鲜呼吸墙面漆 2-3 遍；
- 4、涂刷面积：理论涂刷面积 12-14 m²/Kg/遍(干膜厚度 30um),实际涂刷面积因墙体粗糙

程度或因施工方法的不同会有所差异;

5、包装规格:6kg/18kg/20kg。墙面涂料应注意事项:

- 1、当温度在 5℃以下,相对湿度大于 85%及阴雨、大雾、大风天气下,严禁施工;
- 2、施工间休或结束时,应将未用完的涂料密封保存,以免干皮,同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗;
- 3、已稀释的产品严禁与未稀释的产品混装;
- 4、避免与聚氨酯油漆同时施工,以免乳胶漆产生黄变;
- 5、养护期为 7 天 (25℃) 内不能用手或布擦试漆膜,低温适当延长。

墙面涂料的贮存运输:

- 1、运输:属非易燃易爆品,安全***无害,避免过高堆放;
- 2、储存:在 5~30℃温度下,存放于干燥、阴凉处,避免霜冻,暴晒。

墙面涂料产品备注说明:

★免责说明:若违背上述说明强行施工和违规操作,会造成漆膜脱落、脱粉、开裂、泛碱、褪色及其他不可预见的漆膜弊病。对此,本公司和经销商将不承担因此造成的质量责任和经济损失。

★产品保质期、产品质量执行标准、兑水比例见本产品合格证。