

GS--301 水性丙烯酸铁红底漆

产品组成:

本产品采用丙烯酸的水性树脂, 并配合各种进口颜填料产品所组成的水性防腐漆系列

性能特点:

本产品施工方便、漆膜附着力强, 干燥速度快、防闪锈、防锈时间更久。防锈性能显著。不燃、不爆, 安全性能强。

产品用途:

适用于金属钢结构、金属构件、道路护栏、防护栅栏、铁艺设施等防锈要求。

产品特征:

产品特征: 水性、单组份、防锈

施工说明:

推荐采用空气喷涂, 以获得均匀良好的涂膜。也可采用滚涂、刷涂方法施工;

使用产品前请充分搅匀, 以防止局部色差, 每道施工间隔不小于 2 小时, 最大间隔无要求;

在施工过程中, 如需降低粘度, 可加适量干净水稀释, 加水勿过量, 我们推荐加水量应小于 10%, 兑稀时应遵循少量多次的原则;

施工温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 $\leq 85\%$ 。特殊施工环境要求, 如温度 5°C 以下或 85% 以上高湿度环境, 可与厂家联系, 按照特殊情况对产品进行专门调配。

技术参数:

颜色	可选	理论涂布率	6 m ² /kg (干膜 35 μm)
耐盐雾	$\geq 96\text{h}$	表干 (湿度 50%)	15 $^{\circ}\text{C} \leq 1\text{h}$, 25 $^{\circ}\text{C} \leq 0.5\text{h}$, 35 $^{\circ}\text{C} \leq 0.1\text{h}$
附着力	≤ 1 级	实干 (湿度 50%)	15 $^{\circ}\text{C} \leq 7\text{d}$, 25 $^{\circ}\text{C} \leq 5\text{d}$, 35 $^{\circ}\text{C} \leq 2\text{d}$
完全固化	7d (25 $^{\circ}\text{C}$)	重涂时间	推荐最小 2h, 最大间隔无要求

注意事项:

用剩的漆应单独存放, 再次使用时维护 PH 值为 7.5~8.5;

施工结束时, 所有器具应立即用清水冲洗, 以防干固;

本产品为水性环保涂料, 但我们还是负责的提醒: 请尽量避免吸入漆雾; 涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗; 如溅入眼睛, 请及时用清水冲洗并就医。

本产品册数据仅供参考, 以各项目施工情况具体数据为准。

包装规格: 20L 铁桶

储存和运输:

产品有效储存期为 6 个月, 储存在阴凉通风处, 储存温度: 5~35 $^{\circ}\text{C}$ 。

运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。